

HPパーマネントパッチ(開粒型)

アスファルト用 全天候型常温合材



特長	HPパーマネントパッチ
施工性	タックコート・プライムコートの必要がありません。
全天候型	降雨、降雪後、水が溜まっても施工ができます。
接着性	マンホールなどの鉄部にも付着します。
オリジナル性	地域密着型でオンリーワンの仕様が作れます。

■ 施工方法

- ① 補修箇所の小石などを取り除いてください。
- ② HPパーマネントパッチを入れる。(余盛してください。深さの約2割程度)
- ③ 足ふみやスコップ、タンパで少したたきで交通開放できます。
(コンパクタを使えば、よく締まります。またスコップやタンパなどの付着を防ぐのは、多少の水をかけてください)
- ④ 交通開放でベタツキが気になる場合は、砂や、石灰を撒いてください。

種類	
HPパーマネントパッチ	標準タイプ
荷姿	
5kg用	20kg用
タイプ	
春夏用	秋冬用
使用量目安	
補修範囲	標準
	深さ 5cm
0.1㎡	20kg
0.2㎡	40kg
0.5㎡	100kg
1㎡	200kg

「アスファルト舗装に発生するポットホールや、マンホール廻りの補修に使用することができる。」

ポットホール補修



マンホール廻り補修



■ 性能表

HPアスファルトバインダー品質規格

試験項目	標準仕様
外観	黒褐色で粘性の強い液体であること
粘度 (60℃) #21, 20RPM	650~850cps
加熱残分 (260℃) 3時間	5%以下
比重 (25℃)	0.98±0.05

HPパーマネントパッチ品質規格

試験項目	標準仕様
比重 (20℃)	1.9±0.1
100g付き固めてスト (13℃~25℃)	8~30秒
シガーテスト	オイルしみがないこと
常温剥離テスト	95%以上
骨材寸法	10mm以下

 **エムケービルド株式会社**

関西事業所 〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中6-9 8F
TEL. 078-857-2123 FAX. 078-857-2221

関東事業所 〒331-0812 さいたま市北区宮原町3-602-206
TEL. 048-729-4605 FAX. 048-611-9493