

# HPパーマネントパッチ(開粒型)

アスファルト用 全天候型常温合材



**容量**  
5kg・10kg・15kg・20kg

特長	HPパーマネントパッチ
施工性	タックコート・プライムコートの必要がありません。
全天候型	降雨、降雪後、水が溜まっても施工ができます。
接着性	マンホールなどの鉄部にも付着します。
オリジナル性	地域密着型でオンリーワンの仕様が作れます。

### ■ 施工方法

- 1 補修箇所の小石などを取り除いてください。
- 2 HPパーマネントパッチを入れる。(余盛してください。深さの約2割程度)
- 3 足ふみやスコップ、タンパで少したたきただけで交通開放できます。  
(コンパクトを使えば、よく締まります。またスコップやタンパなどの付着を防ぐのは、多少の水をかけてください)
- 4 交通開放でベタツキが気になる場合は、砂や、石灰を撒いてください。

種類	
HPパーマネントパッチ	開粒タイプ

荷姿			
5kg用	10kg用	15kg用	20kg用

タイプ	
春夏用	秋冬用

使用量目安	
補修範囲	標準
	深さ 5cm
0.1㎡	20kg
0.2㎡	40kg
0.5㎡	100kg
1㎡	200kg

「アスファルト舗装に発生するポットホールや、マンホール廻りの補修に使用することができる。」

### ポットホール補修



NEXCO 施工

### マンホール廻り補修



### ■ 性能表

HPアスファルトバインダー品質規格

試験項目	標準仕様
外観	黒褐色で粘性の強い液体であること
粘度 (60℃) #21, 20RPM	650~850cps
加熱残分 (260℃) 3時間	5%以下
比重 (25℃)	0.98±0.05

HPパーマネントパッチ品質規格

試験項目	標準仕様
比重 (20℃)	1.9±0.1
100g突き固めテスト (13℃~25℃)	8~60秒
シガーテスト	オイルしみが無いこと
常温剥離テスト	95%以上
ふるいを通過する質量分率 (%) 2.38mm	16%以下
マーシャル安定度	6.81 kN

**MK Build** エムケービルド株式会社

関東支店・関東工場

〒344-0051 埼玉県春日部市内牧2460-14

TEL. 048-708-0717 FAX. 048-611-9493