

樹脂モルタル

# MKパッチ

MKパッチは薄いパッチング施工が可能な柔軟性と接着性に優れているものです。



推奨  
使用場面

コンクリート床や  
L型側溝の部分補修など

容量 | MKパッチ樹脂800g x 2個 粉末4Kg x 2袋

施工前



完成



特長

VOC 150g/ℓ未満の環境に優しい100%アクリル水性製品

製品主成分

MKパッチ樹脂はアクリル系です。

施工方法

粉体袋の中にMKパッチ樹脂を入れ20秒シェイクする。混練後、損傷部に充填し、左官コテなどで敷均します。

性能表

試験項目	試験結果	社内規格	試験方法
圧縮強度(N/mm <sup>2</sup> )	7日 13	4以上	JIS R 5201
曲げ強度(N/mm <sup>2</sup> )	7日 4.9	15以下	JIS A 1106

路面温度が10℃以上でご使用ください。

お問い合わせ

 **エムケービルド株式会社**

関東支店・関東工場 〒344-0051 埼玉県春日部市内牧2460-14  
TEL. 048-708-0717 FAX. 048-611-9493