

クイックスティック

アスファルト舗装・コンクリート舗装クラックシール材



トーチバーナーで5秒炙れば滴れ落ちます
1本施工能力 約5m

適応条件

用途	アスファルト・コンクリート舗装クラック
クラック幅	3mm以上
ひび割れ率	35%未満
路面適応温度	-22℃~64℃
施工外気温度	4℃以上
天候	晴れ等(雨天施工不可)

ASTM規格	標準仕様
コーン針入度(25℃)	25dmm以下
軟化点	93℃以上
伸度(25℃)	15cm以上
伸度(4℃)	5cm以上
フラス融化点	-6℃で煮けても割れません
アスファルト相溶性	適合する
加熱安定温度	210℃
最適流動温度	193℃



箱/6本入り
本/4cm×3cm×60cm

 **エムケービルド株式会社**
www.mk-build.jp

関東圏専用 TEL.048-729-4605 FAX.048-611-9493