

シールコートテープ

クイックシール



巻 / 6cm 幅・10cm 幅

クイックシールはきれいに簡単に仕上げる商品です
クイックシールは不透水性です

シールコートはアスファルト表面保護することで、紫外線による表面劣化を遅らせます。耐水性を上げることで、水の侵入を防ぎ舗装の構造破壊を抑止する。

■クイックシール 性能一覧表

使用指針

路面温度適用範囲

使用に適している
 使用にお勧めできる
 効力発揮できる限界
 使用にお勧めできない

°C	58	64	70	76	82
-4					
-10					
-16					
-22					
-28					
-34					
-40					

断面図



作業状況



<使用目的> クラックシール材

試験項目	標準仕様
フラス脆化点 (ASTM D5329)	-34°C 合格
軟化点 (ASTM D36)	101°C 以上
伸度 25°C (ASTM D113)	1000% 以上

上記に関しましては、ASTM 規格に基づく内容です。

<使用目的> 止水材

試験項目	標準仕様
加圧透水係数	1.64E -10 ⁷

<使用目的> 目地材

目地材品質試験	規格仕様
流動試験 (A102)	5mm 以下
針入度試験 (A102)	6mm 以下
引張試験 (A102)	3mm 以上

目地材品質試験は舗装調査・試験法便覧に基づき、規格値を合格しています。

■ シールコート手順



1 着工前

舗設作業後。



2 貼り付け作業

クイックシールを貼り付ける。砂、ほこり等は掃除してください。



3 転圧作業

プレートなどで転圧することをおすすめします。



4 炙り作業

下地の凸凹が浮いてくるまでバーナーで炙る。



5 完成

開放する前に砂を撒くことをおすすめします。



荷姿

6cm幅 / 5巻 ・ 10cm幅 / 3巻



エムケービルド株式会社

〒658-0032

神戸市東灘区向洋町中5-1-522-103

TEL. 078-857-2123 FAX. 078-857-2221

【関東支店】〒344-0051

埼玉県春日部市内牧2460-14

TEL. 048-708-0717 FAX. 048-611-9493