

平成 年 月 日

性能表



製品名 :DF シーラント

商品番号 : 34517

使用指針) DF シーラントの使用条件として年間を通じ路面温度は-16~64℃で駐車場や歩道のクラックシールにお使いください。高分子材料を使用したため歩行者や低速車両の持ち逃げが改良された商品です。コンクリート、アスファルト兼用です。

	使用に適している
	使用にお勧めできる
	効力発揮できる限界
	使用にお勧めできない

℃	58	64	70	76	82
-4					
-10					
-16					
-22					
-28					
-34					
-40					
-46					

クラックシール路面温度許容範囲

仕様の適合) DF シーラントの使用基準は ASTM D5 に沿って以下のような品質性能を定めます。

試験項目	標準仕様
コーン針入度(25℃)(ASTMD5329)	35~70
弾性度(ASTM D5329)	40%以上
軟化点(ASTM D36)	79℃以上
伸度 25℃(ASTMD113)	15cm以上
発火点(ASTM D)	232℃以上
作業温度範囲	204~232℃
粘度(204℃)(ASTM 4402)	1500cp 以下
比重(ASTM D70)	1.05 以下
流動性(60℃、5th)(ASTM D5329)	3mm 以下
アスファルト相溶性(ASTM D5329)	適合する
加熱安定温度	232℃
最適流動温度	193℃