


年 月 日

性能表



製品名 : マスチックワン

商品番号 : 33339

仕様の適合) マスチックワンの使用基準は以下のような品質性能を定めます。

クラック注入材

性能評価	試験項目	試験結果	備考
割れ抵抗性	応力緩和下限温度	-9.6°C以上	舗装設計施工要領 首都高速道路株式会社
剥がれ抵抗性	破壊回数	100,000 回以上	舗装設計施工要領 首都高速道路株式会社

	試験項目	規格
特殊バインダー	コーン針入度、77° F(25°C) (ASTM D5329)	60dmm 以下
	コーン針入度、122° F(50°C) (ASTM D5329)	120dmm 以下
	軟化点(ASTM D36)	200° F(93°C)以上
	柔軟性(1 インチ、180°、10 秒) (ASTM D3111 改正)	32° F(0°C)合格
骨材	耐摩耗性(ASTM C131)	20% 以下
混合製品	柔軟性 32° F(0°C)(PTM 3)	合格
	付着 77° F(25°C)(PTM 4)	25PSI (172KPA)以上
	比重	1.7-2.0
	最小の施工温度	375° F (190°C)以上
	最大の施工温度	400° F (204°C)以上