

平成 年 月 日

## 使用指針・性能表



**製品名 : ポリパッチ#3**

**商品番号 : 34283**

使用指針) ポリパッチ#3の使用条件として加熱溶融による流し込みによる施工でアスファルト、セメントコンクリート舗装の補修に使用されます。本品は小型施工機にて施工可能です。

気候(°C)	クラックの修理	平滑薄層パッチ修理	表層欠損の修理
高温域: 64 低温域: -10	5cm以上	深さ13mm以上	最大深さ10cm 直径30cm

仕様の適合) ポリパッチ#3の使用基準は以下のような品質性能を定めます。

試験項目	試験結果	標準仕様
色	合格	黒
柔軟性	-7°C合格	-7°Cで90度折り曲げひび割れの無いこと
付着性	172	172KPA以上
比重	1.3	1.35以下
すべり抵抗性(湿潤時)	51	40以上
最低施工温度	合格	190°C以上
最高施工温度	合格	210°C以下