

性能表

平成 〇〇 年 〇 月 〇 日
エムケーワールド株式会社



製品名 : ロードセイバーシリコン NS

(商品番号 : 34521)

試験項目	規格	備考
硬化期間	21 日以内	
レオロジー特性	7.6mm 以下	
押し出し速度	50ml/分以上	
不粘着時間	5 時間以内	
熱劣化減量	10%以内	
接着伸長度		
・非浸漬	5 サイクル合格	
・水浸漬	5 サイクル合格	
・オープン劣化	5 サイクル合格	
硬度		
・-29℃ A2 タイプ	25 以下	
・23℃ 00 タイプ	30 以上	
流動性	無いこと	
ゴム張力特性		
・最大伸張性	600%以上	
・150%伸長時の圧力特性	45Psi 以下	
促進耐候性	5000 時間合格	
弾力性	75%以上	