


平成 年 月 日

性能表

S A パーマネントパッチ (細粒型)



アスファルト用常温合材は高性能な HP バインダーを使用し以下の品質規格に合格するものであること。

バインダーの品質規格

| 試験項目 | 標準仕様 |
|----------------------|------------------|
| 外観 | 黒褐色で粘性の強い液体であること |
| 粘度 (60°C) # 21、20RPM | 650~850cps |
| 加熱残分 (260°C) 3 時間 | 5%以下 |
| 比重 (25°C) | 0.98±0.05 |

アスファルト用常温合材の品質規格

| 試験項目 | 標準仕様 |
|----------------------------|------------|
| 比重 (20°C) | 1.9±0.1 |
| 100g 突き固めてスト (13°C~25°C) | 60 秒以上 |
| シガーテスト | オイルしみが無いこと |
| 常温剥離テスト | 95%以上 |
| ふるいを通過する質量分率 (%) 2. 5 mm以下 | 72%以下 |