

年 月 日

性能表



エムケービルド株式会社

製品名 : ウルトラシール MTO3750

試験項目	社内試験値	試験方法
針入度 (円錐針) 25°C mm	6 以上	舗装試験法 4-12-2
軟化点 °C	80 以上	JIS K-2207
引張強さ (23°C) N/mm ²	49%以上	JIS A-6021
破断時の伸び率 %	930 以上	JIS A-6021
耐アルカリ性 (23°C)	異常のないこと	JIS K-5600-6-1
耐塩水性 (23°C)	異常のないこと	JIS K-5600-6-1
備考		