

駐車場リメイク

- ・ 駐車場の予防保全を目的とした工事です。
- ・ 2 回塗りが標準仕様 亀甲状ひび割れや単純ひび割れについては必ずフレックスマシーヤゲーターフレックスにより補修してから施工する。

	<p>施工前</p>
	<p>材料を周囲から塗布する</p>
	<p>材料を周囲から塗布する 凹凸部はレーキ、平滑面はブラシで塗りつける</p>



材料を周囲から塗布する



材料を周囲から塗布する



スプレーにより広く均一に塗布する



スプレーにより広く均一に塗布する



完成(仕上がり面)



完成



施工仕様

マスターシール	37.5L	左記使用量で
清水	5.6~9.4L	
トップタフポリマー	0.75L	90~110 m ²
珪砂(40~70 メッシュ)	136~226kg	