

ポリパッチカタログ

ポリパッチ & マスチックワン
パッチング補修材



エムケービルド株式会社

“舗装保全商品”

・・・ポリパッチとマスチックワンによる簡単修理!

これらの製品は、
骨材が事前に混合されています。



パッチャーIとIIはポリパッチ、マスチックワンおよびテッククリートを効率的に溶解できるように設計されている。パッチャーIでは360L、パッチャーIIでは756Lの大型タンク容量を備えています。

- ・パッチャーIPN # 56900
- ・パッチャーIIPN # 56700



材料注入機

本機ではポリパッチなどをパッチャー施工機から溶解後移し変え、施工場所まで移動し注入施工できます。材料はプロパンガスで保温して側面にある注入口から注入します。

ハンド注入機

- ・PN # 32350-L20cm×W20cm×D7.5cm
- ・PN # 32351-L20cm×W25cm×D7.5cm
- ・PN # 32352-L20cm×W30cm×D7.5cm
- ・PN # 32353-L20cm×W35cm×D7.5cm



ポリパッチはひび割れシールには大き過ぎる、また、再舗装には小さ過ぎる舗装面に有効に使用される。ポリパッチのフレキシブルな性質は舗装の痛みを修復するのに最適です。それらは高分子変性アスファルトバインダーから作られています。また、施工後の表面はすべり抵抗性のある加熱溶解型の接着重合体です。ポリパッチはいくつかのグレードに分かれています。特殊な用途としてマンホール周囲、橋梁部のコンクリート部分、段差、などを平滑にするため使用してください。

ポリパッチは11.3Lの箱に包装された骨材混合製品です。

マスチックワンはひび割れシールには大き過ぎる、また、再舗装には小さ過ぎる舗装面に有効に設計される。大きいひび割れや困窮している表面に使用してください。

マスチックワンは18kg重さの箱に包装された製品です。

【ポリパッチ #3性能表】

	ポリパッチ #3
商品番号	34283
規格	ASTMD5167
接着引張り性	付着172kpa以上
比重	1.35以下
最適流動温度	190℃
加熱安定温度	210℃
すべり低抗性	40以上

ポリパッチは高分子変性アスファルトと骨材を混ぜた製品です。ポットホールや段差修正に使用される製品です。