



巻 /6cm幅・10cm幅

コールドジョイント止水

L字成形目地材 / クイックシール

クイックシールはアスファルト舗装との接着性に優れています
クイックシールは不透水性です

コールドジョイント止水は雨水の浸入を防ぎ、舗装の延命を図ります。

クイックシール 性能一覧表

使用指針	°C	58	64	70	76	82
路面温度適用範囲	-4					
	-10					
	-16					
	-22					
	-28					
	-34					
	-40					

使用に適している
 使用にお勧めできる
 効力発揮できる限界
 使用にお勧めできない

断面図



作業状況



<使用目的> クラックシール材

試験項目	標準仕様
フラス脆化点 (ASTM D5329)	-34°C 合格
軟化点 (ASTM D36)	101°C 以上
伸度 25°C (ASTM D113)	1000% 以上

上記に関しましては、ASTM 規格に基づく内容です。

<使用目的> 止水材

試験項目	標準仕様
加圧透水係数	1.64E -10 ⁷

<使用目的> 目地材

目地材品質試験	規格仕様
流動試験 (A102)	5mm 以下
針入度試験 (A102)	6mm 以下
引張試験 (A102)	3mm 以上

目地材品質試験は舗装調査・試験法便覧に基づき、規格値を合格しています。

■ コールドジョイント止水工法



1 乾燥作業

切削後、端部をしっかりバーナーで炙る。



2 清掃作業

乾燥後、しっかりとブラシやブロワーではく。



3 貼り付け作業

L字に折り曲げながらクイックシールを貼る。



4 貼り付け作業

クイックシールが垂れる場合はMKプライマーを塗布。



5 はがし作業

白色の離型紙をはがす。



6 完成



エムケービルド株式会社

〒658-0032

神戸市東灘区向洋町中5-1-522-103

TEL. 078-857-2123 FAX. 078-857-2221

【関東支店】〒344-0051

埼玉県春日部市内牧2460-14

TEL. 048-708-0717 FAX. 048-611-9493