

クイック ソリューション

クイックスティック / クイックシール / クイックドット
接合補修材



エムケービルド株式会社

“舗装保全商品”

【クイックシールの性能表】

試験項目	規格
弾性度 (ASTM D5329)	-34℃合格
軟化点 (ASTM D36)	107℃以上
針入度	50mm以下
引っ張り性 25℃ (ASTM D113)	1000%以上
交通開放時間	10分以内

クイックドットはポストコーン、スピードバンプ、駐車バンパー、などをコンクリートやアスファルト舗装面に付着させることが出来ます。クイックドットは改質アスファルト接着剤パッドで構成されています。サイズは15cm（直径）…1箱あたり120枚入りと1箱あたりの20cm（直径）…80枚入りの2種類があります。

【クイックドットの性能表】

試験項目	規格
軟化点 (ASTM D36)	107℃以上
柔軟性 90° 曲げ 25mm (ASTM D3111)	-34℃で合格
針入度 (25℃) (ASTM5329)	50mm以下
伸び率 (25℃)	1000%以上
交通開放時間	即座

い アスファルトやポルトランドセメント
舗道に使用できます。