


平成 28 年 3 月 23 日



## アスファルト用常温合材性能表

アスファルト用常温合材は高性能な HP バインダーを使用し以下の品質規格に合格するものであること。

### バインダーの品質規格

試験項目	標準仕様
外観	黒褐色で粘性の強い液体であること
粘度(60°C) #21、20RPM	650~850cps
加熱残分(260°C)3時間	5%以下
比重(25°C)	0.98±0.05

### アスファルト用常温合材の品質規格

試験項目	標準仕様
比重(20°C)	1.9±0.1
100g 付き固めてスト(13°C~25°C)	8~30 秒
シガーテスト	オイルしみが無いこと
常温剥離テスト	95%以上
骨材寸法	10mm 以下