

アスファルトプライマー

MKプライマー

橋面防水ウルトラシールや
L字成型目地クイックシール等の
プライマーとして使用するものです。

推奨
使用場面

コンクリート床版
アスファルト舗装など

容量 16kg / 缶・1kg / 缶

塗布目安 m² 当たり約0.3kg

製品主成分

石油アスファルト、溶剤

施工方法

ハケやローラーで塗布します。

品質規格

項目	試験値	試験方法
指触乾燥時間(23℃)分	15分以内	JIS K5600-1-1
指触乾燥時間(2℃)分	20分以内	JIS K5600-1-1
不揮発分 %	49.8%	JIS K6833
作業性	支障無し	JIS K5600-1-1
耐水性	膨れ、その他 損傷を認めず	JIS K5600-6-1

お問い合わせ



エムケービルド株式会社

関東支店・関東工場 〒344-0051 埼玉県春日部市内牧2460-14

TEL. 048-708-0717 FAX. 048-611-9493

