


年 月 日

性 能 表



HP II型パーマネントパッチ (透水型)

アスファルト用常温合材は高性能な HP バインダーを使用し以下の品質規格に合格するものであること。

■バインダー品質規格

試 験 項 目	標 準 仕 様
外観	黒褐色で粘性の強い液体であること
粘度 (60°C) # 21、20RPM	650~850cps
加熱残分 (260°C) 3 時間	5%以下
比重 (25°C)	0.98±0.05

■アスファルト用常温合材の品質規格

試 験 項 目	標 準 仕 様
比重 (20°C)	1.9±0.1
100g 突き固めてスト (13°C~25°C)	8~60 秒
シガーテスト	オイルしみが無いこと
常温剥離テスト	95%以上
ふるいを通過する質量分率 (%) 2. 3 8 mm	16%以下

■透水性アスファルト混合物の室内透水試験

試 験 項 目	標 準 仕 様
透水係数 (cm/S)	4.77×10 ⁻²

■マーシャル安定度試験

試 験 項 目	標 準 仕 様
安定度 (kN)	6.8